


nola®



## Halvmåne Askkopp

Design

<b>Gewichte und Maße</b>	<p>Höhe: 12 cm          Ø 20 cm          Gewicht 4 kg</p>
<b>Artikelnummer und Kombinationen</b>	<p>Ö16-73/HM Halvmåne Askkopp med tak, 2 liter. För montering på stolpe eller mot vägg.</p> <p><b>Nach der Produktnummer angeben</b></p> <p>FARBE AUF STAHL</p> <p>RAL 9005</p> <p>C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.</p>
<b>Standardfarben</b>	<p> RAL 9005</p>
<b>Materialien und Oberflächenbehandlungen</b>	<p><b>Stahl</b>          Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p><b>Feuerverzinkung</b>          Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.</p> <p><b>Pulverbeschichtung</b>          Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p>
<b>Montage und Befestigung</b>	<p>För montering på stolpe eller mot vägg.</p>
<b>Pflege und Wartung</b>	<p><b>Pulverbeschichteter Stahl</b>          Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.</p> <p><b>Feuerverzinkter Stahl</b>          Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.</p> <p><u><a href="http://nola.se/de/pflege/">Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</a></u></p>